

Gipsblok type PROMONTA NORMAAL

| PROMONTA NORMAAL | 5 cm | 7 cm | 8 cm | 10 cm | 10 cm |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Afmetingen (mm) | 501 x 667 | 501 x 667 | 501 x 667 | 501 x 667 | 501 x 550 |
| Kleur | Naturel | | | | |
| Indicatief gemiddeld gewicht/blok (kg) | ± 16 | ± 22 | ± 25 | ± 32 | ± 27 |
| Indicatief gemiddeld gewicht/m ² (kg) | ± 48 | ± 66 | ± 76 | ± 96 | ± 96 |
| Volumieke massa (kg/m ³) ± 5 % | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Gemiddeld lijmverbruik (kg/m ²) | 0,85 | 1,15 | 1,25 | 1,55 | 1,80 |
| Gemiddeld verbruik afwerkingslijm (kg/m ²) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Brandweerstand (uren) | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Drukweerstand (N/mm ²) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Hardheid - Shore C | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
| pH – waarde | 6,5 – 10,5 | 6,5 – 10,5 | 6,5 – 10,5 | 6,5 – 10,5 | 6,5 – 10,5 |
| Breuklast bij buiging (kN) (En 12859 §4.10) | | ≥ 2,3 | ≥ 2,7 | ≥ 4 | ≥ 5,1 |
| Akoestische isolatie waarde Rw (dB) | | 35 | 35 | 39 | 39 |
| M ² /palet | 18 | 13,33 | 12 | 10 | 8,20 |
| Aantal blokken/palet | 54 | 40 | 36 | 30 | 30 |
| Artikel code | 10500 | 10700 | 10800 | 11000 | 11018 |